LITEN PREMIUM ŁT-4EP2

CARATTERISTICHE GENERALI:

Liten® Premium ŁT-4EP2 è un grasso al litio complesso pensato per la lubrificazione di vari componenti che operano in un intervallo di temperature comprese tra i -30°C e i 140°C e sottoposti a carichi medi. Caratterizzato da un'elevata resistenza all'usura e all'invecchiamento.
Liten® Premium ŁT-4EP2 contiene additivi di moderna composizione che, rispetto ai grassi al litio standard, garantiscono al prodotto un più alto punto di gocciolamento, ottime proprietà a basse temperature e un'eccellente resistenza al dilavamento da acqua.

APPLICAZIONI:

Liten® Premium ŁT-4EP2 è stato pensato per la lubrificazione di:

- cuscinetti a sfere e a rulli anche asserviti da lubrificazione centralizzata;
- ingranaggi a bassa velocità;
- giunti, snodi e guide di scorrimento;
- altri componenti presenti applicazioni industriali;
- componenti presenti in autovetture.

NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:

Norme:
DIN 51 502: KP2N-30
ISO 6743/9: CDHB-2

Approvazioni:
ZETOR (Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra)

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103

GRASSI AL LITIO COMPLESSO

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Colore			Marrone
Olio base			Minerale
Addensante			Litio complesso
Classe NLGI		-	2
Viscosità a 40°C		mm^2/s	150
Penetrazione lavorata a 25°C		mm/10	280
Punto di goccia		°C	~256
Protezione dalla corrosione: test in camera umidostatica		-	Difficile
Separazione dell'olio dal grasso a 100°C/30h, massimo		%	2
Temperatura di esercizio min./max.		°C	-30/140
Proprietà lubrificanti, prova a 4 sfere, carico di saldatura		kg	250

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:

IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imlubrificanti.it

Rev. 1 del 12/12/2018

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103